

SurTec® 448

Entlacker

CKW-frei

Eigenschaften

- sauer, Lösungsmittelhaltig, CKW-frei
- zwei Phasen (Arbeits- und Deckschicht)
- entfernt die meisten handelsüblichen Lacktypen, wie z. B. Epoxy- + PU-Lacke
- geeignet für Stahl und Aluminium; Zink, Zinkdruckguss und Buntmetall sollte vorher getestet werden
- hochfeste Stähle, Magnesium und Cadmium werden angegriffen
- Gummi, Kunststoffe und grobporiger Aluminiumguss können angegriffen werden

Anwendung

SurTec 448 wird im Anlieferungszustand eingesetzt. Die Deckschicht (SurTec 448 A) wird separat zugegeben, je nach Bedarf 1-3 %. Die Teile müssen absolut wasserfrei sein und vollständig in die Arbeitsschicht eintauchen.

Temperatur:	20-40 °C
Badbehälter:	Edelstahl
Kontaktzeit:	0,5-mehrere Stunden, je nach Lacksystem
Absaugung:	notwendig
Hinweis:	Teile über dem Bad gut abtropfen lassen; anschließend mit Wasser abspritzen.

Technische Spezifikation

(bei 20 °C)	Aussehen	Dichte (g/ml)	pH-Wert (Konz.)
SurTec 448	flüssig, hellgelb-bräunlich, klar	1,075 (1,06-1,09)	1,7

Inhaltsstoffe

- Benzylalkohol
- organische Säuren
- Inhibitoren
- Lösungsvermittler

Produktsicherheit und Umweltschutz

Die Sicherheits- und Umweltschutzhinweise müssen im Umgang mit den Produkten befolgt werden, um Menschen und Umwelt nicht zu gefährden. Detaillierte Angaben hierzu enthalten die EU-Sicherheitsdatenblätter.

Folgende Gefahrenbezeichnungen und Einstufungen in Wassergefährdungsklassen (WGK) müssen beachtet werden:

<u>Produkt</u>	<u>Gefahrenbezeichnung</u>	<u>Wassergefährdungsklasse</u>
SurTec 448	C - Ätzend	WGK 2

Gewährleistung

Wir haften für unsere Produkte im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Die Gewährleistung greift ausschließlich für den Anlieferungszustand eines Produktes. Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche nach Weiterverarbeitung unserer Produkte bestehen nicht. Einzelheiten entnehmen Sie bitte unseren [Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen \(AGB\)](#).

Ansprechpartner

In unserem Forum können Sie über Themen der Oberflächentechnik diskutieren: <http://forum.surtec.com/> oder besuchen Sie uns auf unserer Homepage: <http://www.SurTec.com>.

Wenn Sie Fragen haben, helfen Ihnen unser Außendienst und unsere Technische Zentrale gerne weiter:

Tel.: 06251/171-744, **Fax:** 06251/171-844, **e-Mail:** TZ@SurTec.com

SurTec Deutschland GmbH
SurTec-Straße 2
64673 Zwingenberg
Amtsgericht Darmstadt - HRB 25505 - Geschäftsführung: Dr. Karl Brunn

7. Mai 2009/DK, OP